

SW-7-1 中温固化结构胶

扫码快速下单



1. 适用范围:

可用于多种金属、非金属的粘接。该胶水粘度适中，韧性好，耐冲击性好，收缩率较低。

2. 材料规格:

● 主要成分:

主体树脂: 双酚 A 型环氧树脂

填料: 无

配比: 甲组分: 乙组份=100:18 (质量比)

● 外观

甲组分: 灰色或浅黄色液体

乙组份: 无色透明液体

● 性能:

| 项目 | 宣传数据 | 测试方法 |
|----------------------------|--------|----------------|
| 拉伸剪切强度 (23°C) | >15MPa | GB/T 7124-2008 |
| 混合黏度, mPa. s | <2000 | GB/T 2794-2013 |
| 浇铸体冲击强度, kJ/m ² | 20 | GB/T 2567-2018 |
| 操作时间 (100g, 25°C) | >2h | —— |

3. 使用方法

- 表面准备: 将被粘物表面用 1#砂皮顺一个方向打毛 (切勿交错打毛), 用丙酮擦洗干净, 晾干待用。
- 涂胶: 按配比准确称量。迅速搅拌均匀, 然后用刮刀立刻将胶液涂在被粘物表面。叠合后 25°C 放置固化。
- 固化条件: 接触压力。常温 24h+80°C2h 或者 60°C2h+80°C2h
- 胶液适用期: 25°C 凝胶时间为两小时, 凝胶时间主要与胶量有关, 量越大操作时间相对缩短。
- 胶水开桶后建议先搅拌

4. 包装

- 1 kg、5 kg

5. 注意事项

- 胶液各组分应在室温下、防潮、避光存放。
- 胶液贮存期为一年, 一年后复测, 若性能合格仍可继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号
邮编: 200237
电话: 021-64826981
传真: 021-54735507
网址: www.sinoresin.cn
在线商城: www.hyszmkt.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。